



REYNCHÉMIE

**Chemische  
producten  
voor de  
bouw en  
renovatie**

# RC DAK-ACRYL

## WATERGEDRAGEN DAKCOATING

Art.80500

### Beschrijving

RC DAK-ACRYL is, op basis van 100% acrylaathars, voor het renoveren van dakbedekkingen bestaande uit leien, fibro-cementleien, dakpannen, beton, golfplaten, enz

### Toepassing

RC DAK-ACRYL wordt aangebracht zonder bijkomende primer.

RC DAK-ACRYL is een renoverende verf die aan oude bedekkingen, terug een uitstekende bescherming en kleur geeft. Het heeft uitstekende dekkende eigenschappen en biedt bescherming tegen UV-stralen en oxydatie

### Ondergrond

De ondergrond moet voor het schilderen met hogedrukreiniger ontdaan worden van mos, korstmoss, algen, zoutuitslag, vuil, vet, stof enz

Bij sterke mosgroei behandelen met RC OS

Na opdroging kan de verf aangebracht worden

### Verwerking

Met verfrol, of airless zijn mogelijk. (bv. Airlesspistool druk 210 Bar opening 21)

**Eerste laag:** verdunnen met 20% water

**Tweede laag:** Na droging van de eerste laag, + 4 uur, een tweede onverdunde laag RC DAK-ACRYL aanbrengen.

### Verbruik

400 à 500 gr/m<sup>2</sup> in twee lagen is noodzakelijk. 15 liter is gelijk aan 40 m<sup>2</sup>

### Opmerking

Goed omroeren voor gebruik

### Technische Karakteristieken

Bindmiddel	soepel zuiver Acrylaathars
Kleurstoffen	gemiconiseerde ijzeroxide pigmenten
Hulpstoffen	mos en algenwerende toevoegingen
Oplosmiddel	water
Soortelijk gewicht	1,20 kg/dm <sup>3</sup>
Dampdoorlaatbaarheid	0,43 Klasse 2
Vaste bestanddelen	63%
Pvc	35%
Viscositeit	25 mPs
Vlampunt	geen
Ph-waarde	8,5
Glansgraad	zijdeglans
Kleur	zwart en antraciet

### Technische Karakteristieken (vervolg)

Verwerkingstemperatuur minstens 10° C

Houdbaarheid en bewaring Vorstvrij bewaren ! In ongeopende verpakking tenminste 12 maanden houdbaar.

### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water

### Veiligheid

Geen gevarencode

### Verpakking

18 kg (15 L)

07/09/2012

#### Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse

zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

---

## **Reynchemie nv - Industrieweg 25 - 8800 Roeselare**

Tel: 051/24.25.27 - Fax: 051/22.98.92 - [reynchemie@reynchemie.com](mailto:reynchemie@reynchemie.com) - [www.reynchemie.com](http://www.reynchemie.com)  
BTW: BE 0435.567.612 - ING: BE34 3850 6217 0090 - BNP Paribas Fortis: BE71 2850 5691 3969